Bastelltechnik: Schmuckgestaltung mit der Texturmatte

Instrukcje Nie. 1299

W tych **instrukcjach rzemieślniczych** pokażemy, jak szybko i łatwo wykonać własną biżuterię przy użyciu **mat teksturowych i modeliny**. Do tworzenia biżuterii przy użyciu maty teksturowej potrzebna będzie **modelina**, taka jak FIMO, mata teksturowa, nóż do cięcia, półfabrykaty do biżuterii, maszyna do modelowania, dwustronna taśma klejąca i **narzędzia** do modelowania.



I tak to działa



1. **Krok:** Najpierw rozwałkuj modelinę na arkusz za pomocą **ugniatarki**. Arkusz tekstury jest teraz umieszczany na rozwałkowanym arkuszu z **motywem skierowanym w dół**. Teraz weź **wałek** do modelowania i przetocz go po tylnej stronie maty teksturowej, aby **wytłoczyć wzór**.

2. **Krok** : Odwróć matę teksturową tak, aby modelina znalazła się na wierzchu maty teksturowej. Aby **równomiernie przenie**ść **motyw** z maty teksturowej, możesz również wcisnąć modelinę w matę teksturową palcami.

3. **Krok:** Odklej nadmiar modeliny za pomocą **noża** . Teraz w **zagłębieniach maty** teksturowej powinna znajdować się tylko pozostała masa.

4.**Krok** : Rozwałkuj kolejny arkusz modeliny za pomocą ugniatarki. Aby uzyskać ładny **efekt kolorystyczny**, użyj innego koloru. Umieść matę teksturową już wypełnioną pierwszą warstwą modeliny na nowym **arkuszu modeliny** . Przeciągnij wałkiem po tylnej stronie maty do modelowania. Ponowne przetoczenie wypełnionej maty teksturowej spowoduje przeniesienie pierwszego koloru w **strukturze maty** na arkusz modeliny.

5. **Krok:** Aby dopasować **wytłoczoną modelinę** do rozmiaru półfabrykatu biżuterii, możesz ostrożnie wcisnąć ją w płytkę z modeliny od tyłu i wybić. Łatwiejszą opcją jest wycięcie przybliżonego rozmiaru półfabrykatu za pomocą noża. Wyciętą modelinę można umieścić w półfabrykacie **biżuterii**. Zaleca się lekkie dociśnięcie krawędzi do ramy półfabrykatu do biżuterii, ponieważ modelina może się nieznacznie **skurczyć** podczas **utwardzania w piekarniku**.

6. **Krok**: Modelina (FIMO) jest utwardzana w piekarniku w temperaturze 110°C przez około 20-25 minut.

7. **Krok** : Aby nadać biżuterii **szczególny połysk**, można również nałożyć pędzelkiem trochę lakieru FIMO.



Dodatkowa wskazówka: Jeśli chcesz, możesz wcisnąć kilka kryształów Swarovskiego w modelinę.



Nie tylko **wisiorki** mogą być projektowane przy użyciu maty teksturującej, również **pierścionki** mogą stać się modnym akcentem przy użyciu **wielowarstwowej modeliny** i maty teksturującej.



Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
671729	Mechanizm pierścieniowy, 4 sztuki	1
511148	Nóż do cięcia FIMO	1
511483	Wałek do akrylu FIMO	1
110587	Lakier połysk FIMO	1