

Instrukcja: Buty Crazy Hut

Instrukcje Nie. 143

Poziom trudności: Początkujący 🍷🍷🍷🍷

Kapcie z filcu DIY: proste instrukcje dla ciepłych stóp

Dzianina filcowa to nie tylko ekscytujący projekt kreatywny, ale także niezwykle przydatny w chłodniejszych miesiącach. Któż nie uwielbia wtulić się w parę ciepłych, domowych kapci w chłodne dni? W naszym przewodniku krok po kroku pokazujemy, jak samodzielnie wykonać te wyjątkowe i modne kapcie z filcu. Po kilku godzinach pracy i prania będziesz mieć całkowicie spersonalizowaną parę, która łączy w sobie przytulność i styl.



Przygotowanie jest kluczowe: test ściegu i prania

Przed rozpoczęciem właściwego dziergania zdecydowanie zalecamy wykonanie testu ściegu i prania. Każda wełna i każda pralka może zachowywać się nieco inaczej, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wynik spełnia Twoje oczekiwania. Należy pamiętać, że im wyższa temperatura i dłuższy czas prania, tym bardziej zmatowione i mniejsze będą buty.

Krok 1: Proces dziania

Do realizacji tego pomysłu będziesz potrzebować igły dziewiarskiej o rozmiarze 8.0 i około 8 kłębków 50 g wełny do filcowania.

Aby wykonać szalone kapcie, będziesz potrzebować 8 samodzielnie dzierganych kwadratów wykonanych z wysokiej jakości wełny filcowej o wymiarach ok. 12 x 12 cm. W naszym przykładzie wykonaliśmy następującą kombinację kolorów: 4 kwadraty w kolorze benzynowym, 2 w kolorze anyżowym i 2 w kolorze fioletowym.

Nabrać na druty 15 oczek na każdy kwadrat i przerabiać 19 rzędów dżersejem. Technika ta polega na przerabianiu oczek prawych w rzędach na prawo i oczek lewych w rzędach do tyłu.

W 20 rzędzie zamknąć oczka, aby uzyskać **kwadrat o wymiarach ok. 12 x 12 cm.**

Po przerobieniu wszystkich **8 kwadratów** w ten sposób, zszyj je razem, tworząc kształt litery L, używając igły do wełny i nitki do filcowania. Jest to podstawa kapcia.

Szablon motywu pomoże ci prawidłowo **go zszyć**. Jak pokazano na ilustracji A, należy zwrócić uwagę na dokładne rozmieszczenie i różny kierunek dziania kwadratów. Najlepiej jest zszyć poszczególne kwadraty zgodnie z kolejnością numeracji, jak pokazano na ilustracji B, aby utworzyć kształt buta.

Krok 2: Proces prania

Aby nadać butom ostateczny filcowy wygląd, pranie jest kluczowym krokiem. Wypchaj dzianinowe buty odporną na pranie niefilcującą się szmatką (np. starym ręcznikiem). Pozwoli to zachować kształt butów podczas cyklu prania. Rozpocznij cykl prania w temperaturze 40°C z kolorowym detergentem. W razie potrzeby użyj worka do prania, aby chronić urządzenie przed kłaczkami.

Rozmiary butów mogą się różnić po jednym lub kilku praniach:

jednokrotne pranie w temperaturze 40°C: rozmiar buta 39 - 41

dwukrotne pranie w temperaturze 40°C: rozmiar buta 36 - 38

pranie w temperaturze 60°C: rozmiar buta 33 - 35

Krok 3: Kształtowanie i suszenie

Po praniu można nadać butom pożądany kształt i pozostawić je do wyschnięcia na powietrzu. Filc najlepiej schnie w dobrze wentylowanym miejscu, a nie w bezpośrednim świetle słonecznym lub na grzejnikach.

Zafunduj sobie spersonalizowany komfort dzięki tym instrukcjom dotyczącym domowych kapci z filcu i zamów odpowiednią wełnę do filcowania w naszym sklepie internetowym.

Must Have

Wełna do filcowania ONline, linia 231,
Kolor 0008

● **15,59 zł** (1 kg = 311,80 zł)

 [Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:



1



**Dodaj do
Koszyka**



Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
27729	Wełna do filcowania ONline, linia 231Kolor 0031	4
27732	Wełna do filcowania ONline, linia 231Kolor 0028	2
27734	Wełna do filcowania ONline, linia 231Kolor 0008	2
361064	Igły do szycia z wełny Prym bez koronki	1