Podstawowe instrukcje dotyczące filcowania

Instrukcje Nie. 2156

Czas pracy: 1 hour

Poznaj tutaj kreatywną technikę filcowania. To hobby oferuje nieskończoną różnorodność możliwości i jest wyjątkowo relaksujące. Istnieją różne sposoby tworzenia fantastycznych kreacji z filcu. Miękka naturalna nowa wełna jest filcowana i modelowana do kształtu. Puszysta wełna wróżki jest szczególnie odpowiednia do filcowania.



Filcowanie na mokro

W popularnym procesie filcowania na mokro, wełna jest ugniatana (mielona) z ciepłą wodą i odrobiną mydła i modelowana do kształtu. Im bardziej wełna jest zmielona, tym lepiej się filcuje i zachowuje swój wymodelowany kształt po wyschnięciu.

Filcowanie na mokro działa szczególnie szybko i dobrze, jeśli do wody zamiast mydła doda się kilka kropli Mega-Filzer. Filcowanie należy przeprowadzać na folii bąbelkowej. Ten miękki podkład chroni powierzchnię roboczą z jednej strony. Jednocześnie folia wspomaga proces filcowania.

Przykłady dekoracji do filcowania na mokro











Filcowanie za pomocą igły

Do filcowania nie jest potrzebna wilgoć. Igły do filcowania mają małe zadziory. Gdy igła do filcowania zostanie wbita we włókna nowej wełny, rozpoczyna się proces filcowania.

Weź trochę nowej wełny do ręki. Modelujesz i filcujesz, wielokrotnie nakłuwając wełnę igłą do filcowania. Ręka pomaga w kształtowaniu i modelowaniu. Filcowanie na sucho wolną ręką wymaga jednak pewnej wprawy.

Filcowanie igłą działa szczególnie dobrze na formach styropianowych lub na filcowych podkładach. Podczas pracy z igłą do filcowania wełna łączy się z powierzchnią i powstaje puszysty filc. Jeśli nie chcesz, aby filc związał się z formami styropianowymi lub filcem, użyj maty filcowej do filcowania.

Przykłady dekoracji do filcowania na sucho







.

Filcowanie dzianin

Inną opcją dla wielu kreatywnych projektów jest wykonanie dzianiny ze 100% wełny dziewiczej, a następnie sfilcowanie jej w pralce.

Rozpoczynając nowy projekt, należy pamiętać, że dzianina znacznie skurczy się w pralce z powodu procesu filcowania. Im cieplejsza woda i dłuższy proces filcowania, tym mniejszy będzie obszar dzianiny.

Zalecamy wcześniejsze wykonanie i sfilcowanie małej próbki. W pralce proces filcowania przebiega najlepiej przy praniu w temperaturze 40°C i po włożeniu do pralki piłek tenisowych (wspomagają one proces filcowania).



Must Have



Zestaw dla początkujących VBS "Filcowanie na sucho"

Liczba części: 17

123,79 zł

Szczegóły przedmiotu

Ilość: - 1 + Dodaj do Koszyka



Zestaw dla początkujących VBS "Filcowanie na mokro"

Liczba części: 13

123,79 zł

Szczegóły przedmiotu

Ilość: - 1 + Dodaj do Koszyka



Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzień

Proszę zarejestrować się teraz >

Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
659376	filc	1
659420	Folia z wgłębieniami	1
600996	Wełna do filcowania VBS "Assorted", 16 kolorów	1
659819	Igła do filcowania na sucho VBS z 7 igłami	1
659024	Specjalna mata do filcowania "Clover	1